




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



Effetto Tamponato Silossanico

Velatura tamponabile con effetto invecchiamento e protezione.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Velatura decorativa a base di resine silossaniche dotata di un elevato grado di permeabilità al vapore e idrorepellenza.

Impiego: La velatura silossanica, trova impiego nelle finiture decorative per interni e protezione e decorazioni di facciate esterne. Si applica su pitture lavabili, su pitture al quarzo, pitture a calce e ai silicati, o su pitture silossaniche. Adatto per la decorazione e protezione degli intonachini.

Applicazione

Preparazione supporti: Prima di applicare l'Effetto Tamponato accertarsi che la vernice da decorare sia perfettamente asciutta. Se necessario pulire con un panno la parete togliendo la polvere e le particelle di sporco accumulate.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Plafoncino, Guanto per Decoro o straccio:* Diluire il prodotto al 5% massimo con acqua.



Procedere alla stesura dell'effetto tamponato-velato incrociando le pennellate l'una sull'altra sino al completamento della superficie ottenendo così una decorazione anticata, traspirante e idrorepellente.

Avvertenze: Non applicare su superfici esposte al sole.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX,MAXXI nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	10%	
Resa teorica:	7 – 8	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco traslucido	
Confezioni:	0,75 - 4 – 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Velatura tamponabile con effetto invecchiamento e protezione. Applicazione di una o più mani di EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.