




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



Hellenica

Rivestimento a spessore plasmabile.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Hellenica è una finitura decorativa a spessore traspirante per interni ed esterni, formulato con speciali resine elastomeriche e cariche riempitive selezionate. L'elasticità e la leggerezza del prodotto donano ad Hellenica caratteristiche applicative semplici e creative dalle svariate ed incantevoli lavorazioni. Le irregolarità dei muri antichi, gli effetti travertino, la riproduzione di antichi tessuti sono solo alcuni esempi dell'ampia versatilità applicativa del prodotto arricchita da speciali cartelle colori appositamente studiate per la realizzazione del nuovo ambiente.

Impiego: Indicato per la decorazione di pareti, colonne, elementi interni ed esterni di edifici antichi o moderni di prestigio, quali ville, show rooms, locali pubblici.

Applicazione



Preparazione supporti:



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk) successivamente seguita dall'applicazione di una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti si consiglia l'applicazione di una mano di fissativo al solvente ISOL 45. Applicare come fondo 1-2 mani di MAXI FOND O FOND PLUS BIANCO

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Spatole in acciaio inox o Frattazzo in plastic;, Rullo, o altri attrezzi decor: Pronto all'uso.

Le proprietà riempitive ed elastomeriche del prodotto permettono l'applicazione anche su pareti imperfette o aventi problemi di crepe e fratture; lo spessore che si ottiene dal gioco delle varie finiture riesce a livellare e a risanare il supporto in maniera ottimale e stabile nel tempo. L'applicazione di Hellenica prevede la stesura del prodotto per mezzo di una spatola in acciaio o in plastica per spessori di circa 1-3 mm, successivamente ed ancora ad umido da rifinire per mezzo di attrezzi decor speciali sino ad ottenere l'effetto desiderato.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	1 ÷ 3	mm
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,15 ÷ 1,25	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	62%	
Resa teorica:	1 – 1,5	m ² /Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1 - 5 – 25	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento a spessore plasmabile. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR. Applicazione di uno strato di HELLENICA nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.