




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 17 luglio 2018



MARMORINO Arabia

Rivestimento decorativo a spatola a base calce.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Il MARMORINO Arabia è un rivestimento murale per esterni e interni, a base di un legante minerale e polvere di marmo; formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Il MARMORINO Arabia è dotato di elevata traspirabilità e impedisce lo sviluppo di muffe e colonie batteriche.
Lo spessore permette di decorare e nascondere le piccole imperfezioni presenti sulle pareti senza dover ricorrere a costose opere di rasatura.

Impiego: Indicato per l'impiego su edifici antichi o moderni artisticamente interessanti. Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni ed esterni.

Applicazione

Preparazione supporti:





Per uso interno: Prima di applicare il Marmorino Arabia è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente carteggiati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120-P150) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di PRIMAINFINITO

Per uso esterno: Applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di PRIMAINFINITO.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Spatole in acciaio inox o frattazzo: Pronto all'uso. applicare la prima mano con un frattazzo inox stendendo il prodotto in maniera uniforme su tutta la superficie.

Applicare la seconda mano tirando il prodotto in diverse direzioni fino ad ottenere l'effetto marmoreo e quando asciuga il prodotto si presenta opaco.

Per ottenere l'effetto lucido lamare il prodotto quando è ancora umido .

Avvertenze: Per applicazioni esterne proteggere le superfici dalla pioggia almeno nelle prime 24÷48 ore dall'applicazione

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Temperatura di applicazione: | +5 ÷ +35 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85% | |
| Spessore consigliato: | 0,5 ÷ 1 | mm per mano |
| Fuori polvere: | 2 | h |
| Riverniciabile dopo: | 8 | h |
| Secco in profondità: | 24 | h |
| Pulitura attrezzi: | con acqua | |

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Peso specifico: | 1,35 ÷ 1,40 | Kg/l |
| Viscosità: | | cPs |
| pH: | 12 - 14 | |
| Solido in peso: | 58% | |
| Resa teorica: | 2 | mq/Kg per mano |
| Colore: | Colori di Cartella | |
| Aspetto: | Marmo lucido/opaco | |
| Confezioni: | 1 - 5 - 25 | Kg |

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.