




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 9 dicembre 2016



Primariflesso-rasante di fondo

Rivestimento rasante a spatola a base calce.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: primer a base di calce idrata (invecchiata 36 mesi), formulato con speciali cariche selezionate per conferire un alto potere riempitivo e ancorante

Impiego: prodotto indicato come rasante riempitivo del decorativo Riflesso stucco a specchio

Applicazione

Preparazione supporti: Prima di applicare il **Primariflesso rasante di fondo** applicare una mano di fissativo Fissacril diluito con acqua nel rapporto 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare una mano di **Primariflesso grana grande**.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Americana in acciaio inox o frattazzo:* Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere acqua.



Procedere alla stesura di primariflesso rasante di fondo per mezzo di un frattazzo inox lasciando lo spessore desiderato. E' possibile applicare una seconda mano di primariflesso rasante di fondo, ove le superfici siano irregolari. Dopo 24 ore è possibile applicare Riflesso stucco a specchio seguendo le indicazioni riportate nella scheda tecnica di Riflesso

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,35 ÷ 1,40	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	58%	
Resa teorica:	1-2	mq/kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Marmo lucido	
Confezioni:	8 – 25	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
