




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 28 novembre 2014



Domus Aurea

Revêtement décoratif effet antique à relief.

Caractéristiques générales

Description du produit Revêtement décoratif de haute qualité avec des nuances irrégulières voilées et légèrement en relief qui donnent aux milieux un aspect précieux et antique. Il est indiqué pour la protection et la décoration de villas, appartements, hôtels et magasins où l'on veut obtenir un effet chaud et antique. Le produit est lavable, hydrofuge et transpirant ce qui permet d'éviter la formation de moisissures.

Emploi: Indiqué pour la décoration d'intérieurs tels que murs, colonnes et murs intérieurs prétraités avec notre finition au quartz.

Application

Préparation des surfaces: Avant d'appliquer l'effet Domus Aurea, il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif vinylique FISSAMUR dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:3. Après 4-5 heures, procédez à l'application – au moyen d'un rouleau – de 2 couches de Primer Maxi Fond avec un intervalle de 5-6 heures l'un de l'autre. Le Primer doit être blanc ou de la même tonalité de la couleur choisie pour Domus Aurea, avec un degré d'intensité plus bas.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Spalter ou Brosses et Spatule en plastique:* prêt à l'usage. Après 6-8 heures, dès la fin de l'application du Primer procédez à l'application de la Domus Aurea en croisant les coups de pinceau de façon uniforme jusqu'à compléter la paroi. Toutes les 3-4 minutes, passez légèrement une spatule en plastique (type Loggia) en écrasant le flocon jusqu'à obtenir l'effet désiré. Après 4-6 heures, le flocon écrasé entrera dans le film en obtenant ainsi une merveilleuse décoration.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	80 ÷ 120	µm
Hors poussière:	4 ÷ 6	h
Recouvrable après:	12	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage




Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO, L' ANGELO OX et MAXXI, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce. Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
pH:	7-8	
Contenu solide:	50%	
Rendement théorique:	5 – 6	mq/l
Couleur:	Couleurs de nuancier	
Aspect:	Rustique antique à relief	
Emballages:	0,75 - 4 – 14	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C
Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Revêtement décoratif effet antique à relief. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSAMUR et deux de Primer. Application d'une couche de DOMUS AUREA selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € pour m2 matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.