

V23

Fondo isolante nitrosintetico

CARATTERISTICHE GENERALI

V 23 è un primer isolante monocomponente nitrosintetico di rapida essiccazione, facile carteggiatura e basso assorbimento dello smalto.

V 23 è ideale per eseguire lavori dove viene richiesta una particolare velocità di esecuzione.

SUPPORTO

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata.

Stucchi poliesteri carteggiati.

Fondi e vernici preesistenti completamente essiccate, carteggiate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente la superficie con acqua e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P 280-320. Lavare con diluenti antisiliconici F290

Per garantire la massima resistenza su lamiera, è consigliabile l'applicazione di 1-2 mani di Wash Primer (F140).



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	Volume	Peso
V23	100	100
Diluyente Nitro I 040	20	17
Viscosità Ford4 a 20°C	20-22"	
Pot-life	Illimitato	



AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,8 – 2,0 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello





APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani intervallate da 10 min. a 20° C.

Lo spessore consigliato per 2 mani è di 50-80 micron.




Fondo isolante nitrosintetico**ESSICCAZIONE**

AD ARIA		
Intervallo tra le mani	5-10 minuti	
Carteggiabile a umido e a secco	dopo 30 – 60 minuti	
A FORNO – A RAGGI INFRAROSSI		
Appassimento prima dell'essiccazione	5-10 minuti	
Essiccazione a forno	15-20 minuti a 60°C	
Essiccazione a lampade IR onde medie	10 minuti	
Essiccazione a lampade IR onde corte	5 minuti	

RIVERNICIATURA

Con tutte le finiture, previa carteggiatura con carta abrasiva grana P360-400 a secco, P800-1000 a umido.

**DATI TECNICI**

Colore	Grigio	
Peso specifico	1,200 Kg/l	
Resa teorica	7,5 mq/l prodotto pronto all'uso 2 mani 50 – 80 micron	
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20°C.	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA**IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE**

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.