

PLATINACRIL

Smalto acrilico 2K HS

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto acrilico bicomponente a base di leganti acrilici ossidrilati e pigmenti selezionati resistenti alla luce che conferiscono e garantiscono buona resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, ottima brillantezza e copertura.

Platinacril è indicato per verniciature pastello e metallizzato a lucido diretto particolarmente consigliato per verniciature di prestigio nella carrozzeria industriale.

SUPPORTO

Primer e fondi epossidici, epossivinilici e poliuretanic.

Fondi poliestere.

Vecchie verniciature, carteggiate e sgrassate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE


Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

Pulire accuratamente il supporto per mezzo di sgrassante antisiliconico F290.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Ad Aria	A Volume		
2	Smalto Acrilico 2K	Smalto Acrilico 2K	Smalto Acrilico 2K
1	Catalizzatore Slow A 2000	Catalizzatore Standard A 2001	Catalizzatore Fast A 2002
0,5	Diluyente Acrilico slow	Diluyente acrilico STD	Diluyente acrilico Fast
Viscosità Coppa Ford4 a 20°C	16-18"	16-18"	16-18"



CATALIZZATORI E DILUENTI


CATALIZZATORE	A 2000 SLOW	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 30°C
	A 2001 STANDARD	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 20 °C e verniciature totali a qualsiasi temperatura.
	A 2002 FAST	Verniciature parziali e ritocchi sotto i 20 °C
DILUENTI ACRILICO	I 080 SLOW	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 30°C
	I 070 STANDARD	Verniciature parziali e totali sopra i 20°C
	I 090 FAST	Verniciature parziali e ritocchi sotto i 20°C

PLATINACRIL

Smalto acrilico 2K HS

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,09 - 0,11 inches
Pressione :	120 - 150 bar




APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



ESSICCAZIONE

	Fuori polvere	Manipolabile	Essiccato
Aria a 20° C	20 min.	8 h	24 h
Forno a 60°C	30 min.		
Lampada I.R.	10-12 min.		



DATI TECNICI

Colore	Neutro
Peso specifico	1,010 Kg/l.
Resa teorica	Secondo colore, non inferiore a 6-7 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot-life	6-8 h a 20° C.
Stoccaggio	24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.



PLATINACRIL

Smalto acrilico 2K HS

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

